



NON
CONVENTIONAL
PRINTING
SYSTEM

		AQUA TINT YELLOW A AQTYELLA	AQUA TINT GOLDEN YELLOW A AQTGLYELLA	AQUA TINT ORANGE AQTORAN	AQUA TINT SCARLET AQTSCAR	AQUA TINT RED C AQTREDC	AQUA TINT RED D AQTREDD	AQUA TINT PINK AQTPINK	AQUA TINT VIOLET AQTVIOL	AQUA TINT NAVY BLUE AQTNAVBLEU	AQUA TINT BLUE B AQTBLEUB	AQUA TINT BLUE A AQTBLEU	AQUA TINT GREEN AQTGRE	AQUA TINT BROWN C AQTBRCC	AQUA TINT BROWN A AQTBRCA	AQUA TINT BROWN B AQTBRBB	AQUA TINT BLACK B AQTBLKB
CONCENTRATION g/Kg CONCENTRAZIONE g/Kg		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	60
RATIO / TAGLIO		1/4	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/20
FASTNESS / SOLIDITÀ	LIGHT LUCE	PURE 7	7	6 - 7	6 - 7	6 - 7	6 - 7	8	7	7	7 - 8	7 - 8	7 - 8	6 - 7	6 - 7	7	7 - 8
		RATIO 6 - 7	6 - 7	5 - 6	5	6 - 7	6	7 - 8	7	7	7	7	7	6	6	6 - 7	7
	ARTIFICIAL WEATHER INTEMPERIE	PURE 7	7	6	6	6	5 - 6	7 - 8	6 - 7	6 - 7	7 - 8	7 - 8	7 - 8	6	6	7	7 - 8
		RATIO 6	5 - 6	4 - 5	4	4 - 5	4	7	6	6	7	7	7	4 - 5	5	6	7
	DRY CLEANING LAVAGGIO A SECCO	PURE 5	5	4 - 5	5	5	5	5	5	4 - 5	4 - 5	5	5	5	5	5	5
		RATIO 5	5	4	5	5	5	4 - 5	5	4 - 5	4 - 5	5	5	4 - 5	4	5	5
	HYPOCHLORITE BLEACH / IPOCLORITO		5	4	5	5	5	2	4 - 5	4 - 5	5	5	5	5	5	5	5
	PVC PLASTIFICATION / PLASTIFIC. PVC		5	5	2	4	3 - 4	3	5	5	4 - 5	4 - 5	5	5	4	4	4 - 5
DISCHARGE / CORROSIONE		5	5	5	1	4 - 5	5	5	5	5	5	5	5	4 - 5	1	4 - 5	1
DRY HEAT FIXATION CALORE SECCO	PURE	5	5	4 - 5	3 - 4	5	5	5	5	5	5	5	5	4 - 5	4 - 5	5	5
	RATIO	5	5	4	3 - 4	4 - 5	5	4 - 5	5	5	5	5	5	4	4 - 5	4 - 5	5

FASTNESS VALUES

LIGHT VALUES

- 1 - Very poor
- 2 - Poor
- 3 - Moderate
- 4 - Fairly good
- 5 - Good
- 6 - Very good
- 7 - Excellent
- 8 - Unsurpassed

OTHER FASTNESS

- 1 - Poor
- 2 - Moderate
- 3 - Fairly good
- 4 - Good
- 5 - Very good

The reported fastness values are referred to the mentioned colour concentrations and they do not assure any liability.

SCALA DI SOLIDITÀ

SOLIDITÀ ALLA LUCE

- 1 - Molto bassa
- 2 - Bassa
- 3 - Media
- 4 - Abbastanza buona
- 5 - Buona
- 6 - Molto buona
- 7 - Eccellente
- 8 - Massima

ALTRE SOLIDITÀ

- 1 - Bassa
- 2 - Media
- 3 - Abbastanza buona
- 4 - Buona
- 5 - Molto buona

Gli indici di solidità riportati si riferiscono alle intensità menzionate in cartella colori e non costituiscono garanzia d'uso.