HYDRA CLEAR FOR METALLIC E GOLD / COPPER

HYDRA

HYDRA CLEAR FOR METALLIC E Base per polveri metalliche luminose.
Stampa qui realizzata nelle tonalità Rich Gold / Copper.
Polveri metalliche disponibili anche nelle colorazioni: Brass, Cadmium, Mercury, Silver and Uranium.
- Telaio suggerito 32s fino a un massimo di 55 fili.
- Aggiungere 10-20% polvere metallica.



scheda tecnica

COLORE 1 - RICETTA	PARTI	TELAIO
HYDRA CLEAR FOR METALLIC E	80	43/110
RICH GOLD POWDER	20	GEL 3
		STANDARD
		RACLA
		60 SHORE

COLORE 2 - RICETTA	PARTI	TELAIO
HYDRA CLEAR FOR METALLIC E	80	43/110
RICH GOLD POWDER	20	GEL 3
		STANDARD
		RACLA
		60 SHORE

COLORE 3 - RICETTA	PARTI	TELAIO
HYDRA CLEAR FOR METALLIC E	80	43/110
COPPER POWDER	20	GEL 3
		STANDARD
		RACLA
		60 SHORE

COLORE 4 - RICETTA	PARTI	TELAIO
HYDRA CLEAR FOR METALLIC E	80	43/110
COPPER POWDER	20	GEL 3
		STANDARD
		RACLA
		60 SHORE

PARAMETRI DI STAMPA	
TEMPERATURA FORNO	160°C
PERMANENZA NEL FORNO	2,5 MIN
ANGOLO RACLA	25°
VELOCITA' DI STAMPA	MEDIA
PULIZIA	
USARE ACQUA	
COMMENTI	

PROCEDURE DI STAMPA	
1	STAMPA DOPPIA BATTUTA - FLASH
2	STAMPA DOPPIA BATTUTA - FLASH
3	STAMPA DOPPIA BATTUTA - FLASH
4	STAMPA DOPPIA BATTUTA - FORNO

ADDITIVI UTILIZZABILI

SPECIAL RETARDER:
Studiato per migliorare ulteriormente la stabilità nel telaio della linea HYDRA, GEO e PERFETTO.
Aggiungere 3-5% di SPECIAL RETARDER all'inchiostro.
Privo di Formaldeide e Ftalati.

HYDRA REDUCER 77:
Per ridurre la viscosità, aggiungere 3% di HYDRA REDUCER 77.
Privo di Formaldeide e Ftalati.

HYDRA JET REDUCER:
Regolatore di viscosità da aggiungere all'inchiostro al 1-3%.
Da utilizzare solo in caso di inchiostro molto denso.
Privo di Formaldeide e Ftalati.

UNIFIX LC:
Additivo appositamente studiato per assicurare alla stampa l'opportuna resistenza a lavaggi frequenti ad alta temperatura.
Da miscelare con cura all'inchiostro fino al 3-5% massimo.
Privo di Formaldeide e Ftalati.

COLORE 1



COLORE 2



COLORE 3



COLORE 4



WATERBASED virus